

PRODUKTNAME	ANWENDUNGEN	BESONDERHEITEN
Polyaspartate		
POLYGONAL ASP-4B0 NEU	- Niedrigviskoses Polyaspartat Bindemittel - Aminofunktioneller Reaktionspartner für Polyisocyanate - 2K PU-Systeme wie z.B.: Industrielacke, Baulacke, Korrosionsschutzlacke und Bodenbeschichtungen (Flooring) - (Ultra)-High-Solid Formulierungen	- Hohe Reaktivität - Gelzeit: 70 – 80 min. - Sehr gute Haftung auf Metallen - Aminzahl: 195 – 205 mg KOH/g - Amin-Äquivalenzgewicht: ca.276 g/mol - Viskosität: 700 – 1'800 mPas
POLYGONAL ASP-4BH3 NEU	- Reinere Version von ASP-4B0	- Hohe Reaktivität - Gelzeit: 95 – 105 min. - Sehr gute Haftung auf Metallen - Aminzahl: 185 – 195 mg KOH/g - Amin-Äquivalenzgewicht: ca.290 g/mol - Viskosität: 700 – 2'000 mPas - Höhere Reinheit und geringerer FADEE-Gehalt im Vergleich zu ASP-4B0
POLYGONAL ASP-5B0 NEU	- Reaktivverdünner - Niedrigviskoser, aminofunktioneller Reaktionspartner für Polyisocyanate - 2K PU-Systeme wie z.B.: Industrielacke, Baulacke, Korrosionsschutzlacke und Bodenbeschichtungen (Flooring) - (Ultra)-High-Solid Formulierungen	- Mittlere Reaktivität - Gelzeit: 450 – 510 min. - Sehr gute Haftung auf Metallen - Aminzahl: 170 – 210 mg KOH/g - Amin-Äquivalenzgewicht: ca.290 g/mol - Viskosität: 60 – 140 mPas
POLYGONAL ASP-5BH3 NEU	- Reinere Version von ASP-5B0	- Langsame Reaktivität - Gelzeit: 750 – 800 min. - Sehr gute Haftung auf Metallen - Aminzahl: 164 – 178 mg KOH/g - Amin-Äquivalenzgewicht: ca.326 g/mol - Viskosität: 100 – 250 mPas - Höhere Reinheit und geringerer FADEE-Gehalt im Vergleich zu ASP-5B0