

PRODUKTNAME	ANWENDUNGEN	BESONDERHEITEN
-------------	-------------	----------------

Kolophoniumharze – Dispersionen - NEU

BIO-BASIERT POLYGONAL TACK 77A NEU	- Farben & Lacke - Klebstoffe (Kontakt-, Bau-, Industrieklebstoffe) - tackifier für Acryl-, SBR-, PUR-Systeme und andere wasserbasierte, synthetische oder natürliche Polymere	- wässrige Kolophoniumsäure-Harz Dispersion - weiße Flüssigkeit - Feststoffgehalt: 58 – 60 % - Viskosität (25 °C): 300 – 600 mPa s - pH-Wert: 7.0 – 9.0 - Partikelgröße: < 0.5 µm
BIO-BASIERT POLYGONAL TACK 83E NEU	- Farben & Lacke - Klebstoffe (Kontakt-, Bau-, Industrieklebstoffe) - tackifier für Acryl-, SBR-, PUR-Systeme und andere wasserbasierte, synthetische oder natürliche Polymere	- wässrige Kolophoniumester-Harz Dispersion - weiße Flüssigkeit - Feststoffgehalt: 54 – 56 % - Viskosität (25 °C): 200 – 600 mPa s - pH-Wert: 8.0 – 10.0 - Partikelgröße: < 1 µm

Kolophoniumharze – Feststoffe - NEU

BIO-BASIERT POLYGONAL TACK M7 NEU	- Klebstoffe	- in Flocken- oder Blockform - hohe Kristallisationsbeständigkeit - Säurewert: 155 – 175 mg KOH/g - Erweichungspunkt: 73 – 83 °C - Farbzahl: ≤ 7 Gardner (50 % in Toluol) - VOC: max. 1 %
BIO-BASIERT POLYGONAL TACK M10B NEU	- Flooring Klebstoffe - Pressure-Sensitive Adhesives (PSA)	- in Flocken- oder Blockform - sehr hohe Kristallisationsbeständigkeit (Kristallisationszeit ≥ 72 h) - geringer VOC-Gehalt (≤ 0,2 %) - verbesserte Oxidationsbeständigkeit - Säurezahl: 145 – 165 mg KOH/g - Erweichungspunkt: 85 – 90 °C - Farbzahl: ≤ 8 Gardner (50 % in Toluol)